



雅涂科技（张家港）有限公司

YATOO TECHNOLOGY (ZHANGJIAGANG) CO.,LTD.

产品介绍：

RB28 系列是通过对聚酯树脂的线型结构和空间结构的完美搭配，达到良好的施工性和高加工性等性能，配套 610F 底漆可以更好体现该产品高加工性的特点，其卓越品质和优异外观得到了国内外诸多建筑装饰板公司的验证，优异的性能完全满足或超过了《GB/T 23996-2009 室内装饰装修用溶剂型金属板涂料》等国标要求。

产品特性：

装饰性---板面外观平整光滑和稳定的色彩表现力。

施工性---涂料良好的流动性和带料性，满足大多数涂装厂产线施工。

涂膜性能---耐水煮，湿热，优秀的附着力。

加工性---良好的柔韧性和可加工性，可做铝单板厚板加工等。

推荐用途：

适用于主要应用在内墙装饰，天花板，高漫反射吊顶等。

技术指标：

| 测试项目 | 单涂单烤 | 两涂两烤 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 膜厚, μm | 16~20 | 9+16~20 |
| 主树脂 | R-4038 | R-4038 |
| T-bend | $\leq 1\text{T}$ | $\leq 1\text{T}$ |
| 百格 | 0 级 | 0 级 |
| 冲击 | 0 级 | 0 级 |
| 耐沸水 | 98°C*2 小时, 0 级 | 98°C*2 小时, 0 级 |
| 耐湿热 | 1,000 小时 | 1,000 小时 |
| 盐雾 | 1,000 小时 | 1,000 小时 |



雅涂科技（张家港）有限公司

YATOO TECHNOLOGY (ZHANGJIAGANG) CO.,LTD.

施工应用：

推荐膜厚：底漆：9-12 μm ；

面漆：16-20 μm ；

推荐烘烤条件：底漆：210~224 $^{\circ}\text{C}$ *30-60s；

面漆：224~232 $^{\circ}\text{C}$ *40-90s；

*保持板温达到 PMT 时间 5~10 秒

包装、贮存

包装规格

底漆：55 加仑大口桶

面漆：55 加仑大口桶

稀释剂：53 加仑小口镀锌桶

贮存

-5~35 $^{\circ}\text{C}$ ，密封贮存于阴凉干燥处，防止日光直接照射，并应隔绝火源，远离热源。

有效期：6 个月。（超过保质期应按标准经检验确认，若合格可继续使用）